MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

AMBACHTELIJKE TERRACOTTA BRUIN-GRIJS

TECHNISCHE GEGEVENS
2 beschikbare formaten:
17cm x 17cm x 2 à 2.5 cm (ca 34 stuks/m²)
met voegdikte 2 (à 3) mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar)
22cm x 22cm x 2 à 2.5 cm (ca 20,5 stuks/m²)
met voegdikte 2 (à 3) mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar)

Dit is een nieuw handgemaakt natuurproduct en daarom kan de kleur en het formaat van de tegels binnen 1 bepaald lot en tussen de verschillende productie-loten lichtjes variëren.



Binnen gebruik en overdekt terras

Dit is een nieuw uniek handgemaakt product dat slechts in kleinere oplages kan worden geproduceerd: gelieve dus tijdig te bestellen.

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- Het is van groot belang dat de terracotta's mooi gemengd worden.
- De tegels worden meestal in halfsteensverband geplaatst.
- We raden u aan om een voegbreedte van 2(à 3) mm aan te houden. De terracotta's zijn handgemaakt, kunnen lichtjes van formaat verschillen en een goede plaatsing vraagt daarom net iets meer aandacht en tijd. De plaatsing in halfsteensverband helpt om de voorgeschreven voegbreedte aan te houden. Deze manier van werken zorgt ervoor dat u ook het meest landelijke resultaat met de uitstraling van vroeger zal bekomen.
- De tegels kort nat maken vooraleer te plaatsen zodat de lijm/ mortel niet te vlug drogen.
- Te plaatsen in een wit mortelbed of in een dikbedlijm van 1cm.
- Voegkleur: Steeds opvoegen/inwassen met een 'donkerder cementgrijze voegkleur'
- Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen vooraleer de volledige oppervlakte te voegen.
- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de terracotta's, niet gelijk met de terracotta's. Dit zodat de vorm van de tegels nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar.

- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer goed nat maken. Kleine oppervlaktes per keer voegen en tijdig mooi afvegen. De tegels zijn zeer vatbaar voor cementsluier en moeten dus goed gereinigd worden.
- Als de tegels volledig uitgedroogd zijn, deze (2 keer) inwrijven met een impregneermiddel (Funcosil **OFS**).

Instructies Funcosil OFS:

Funcosil OFS werkt alleen goed als het in de poriën kan dringen.
De vloer moet droog, schoon en stofvrij zijn.
Het impregneermiddel dus enkel aanbrengen wanneer vloer en voegen voldoende uitgedroogd zijn. (vochtpercentage < 6%)

- Schud de flessen goed voor gebruik.
- Wij hanteren altijd een schilderrol met haren en een brede borstel.
- Giet het product in een bakje (zo'n schilderbakje is het handigst).
- Gebruik de borstel voor de randen en breng daarna het impregneermiddel gelijkmatig aan met de rol.
  Als je enkel een borstel zou gebruiken, kunnen er strepen ontstaan.
- Breng het product royaal aan en verzadig de vloer gelijkmatig, zonder plasvorming.
- Indien nodig, na enkele minuten een tweede laag nat-in-nat aanbrengen.
- Overtollig product verwijderen. Wat niet is ingetrokken, moet je na enkele minuten uitwrijven of verwijderen met doek, rubber trekker, mop.
- Droging & uitharding: Na enkele uren beloopbaar. Na 1–2 dagen volledig waterafstotend effect. Vermijd nat reinigen in die periode.

- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een PH-neutrale reiniger (speciaal voor natuursteen/beton), zoals de voedende zeep Lithofin Wash & Clean.
- De waterafstotende werking blijft doorgaans 5–10 jaar.



Afhankelijk van belasting, reinigingsfrequentie, gebruikte producten.

Jaarlijkse test is eenvoudig: Als een druppel water op de vloer niet parelt maar de vloer verzadigt, dan is de herbehandeling aangewezen.

En nu genieten van het mooie resultaat